

# Imprimante Acrílico al solvente

Imprimante para pintura de demarcación de calles y pinturas acrílicas al solvente.

CERTIFICACIONES



## SINTÉTICA



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

### Descripción.

Es un imprimante incoloro a base de resinas acrílicas de gran poder humectante y penetrante a la vez, para superficies de cemento o asfaltadas.

### Usos.

- Su uso preponderante se encuentra en proporcionar una base adherente para la Pintura de Demarcación de calles MONOPOL (A-75), sobre todo en el pintado de canchas de deporte, patios, aeropuertos, etc.
- Mejora el anclaje de las pinturas acrílicas al solvente (ej. Álpex, A-70) en: cemento, asfalto, piedras y otros.

### Ventajas.

- Facilidad de aplicación, sin necesidad de mano de obra especializada.
- Posee gran adherencia y resistencia a la alcalinidad.

### Preparación de la superficie.

#### CEMENTO Y HORMIGÓN

- Limpiar cuidadosamente la superficie a pintar, eliminando grasas y aceites con agua y detergentes.
- Enjuagar muy bien la superficie.

#### RENDIMIENTO TEÓRICO



7,5 m<sup>2</sup>/litro a 20 micrones de espesor

#### SECADO



Tacto: 10 - 30 min  
Repintado: 1 h

#### RECOMENDACIÓN



No pintar a temperaturas menores a 6 °C, ni humedad mayor a 90 %

#### SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

#### APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



SOPLETE



AIRLESS SPRAY

- Dejar secar e inspeccionar por cualquier rastro de humedad.
- Remover polvo y partículas sueltas.

### Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

### Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor aL 90 %.

## Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar el producto antes de usar.
- Diluir entre el 20 - 30 % con Thinner Demarcación MONOPOL 2026.
- Aplicar una mano del imprimante con brocha, impregnando bien la superficie. En superficies muy porosas aplicar 2 manos. El imprimante seca entre 1 a 4 horas.
- Aplicar la pintura de acabado (Álpex; A-70 o Demarcación de calles; A-75).  
**Rendimiento teórico:** 7,5 m<sup>2</sup>/litro a 20 micrómetros de espesor.

## Productos complementarios.

### PINTURAS DE ACABADO

- Álpex (A-70).
- Demarcación de calles (A-75).
- Pintura Deportiva (A-79).
- Superlátex Acrílico (A-15).

## Sistema de aplicación.

- **Brocha o rodillo:** excelente, diluir 15 - 30 %.
- **Soplete convencional:** bueno, diluir 15 - 25 %.
- **Soplete Airless:** bueno, diluir 10 - 20 %.

## Tiempo de secado (25 °C).

- Tacto: 10 - 30 minutos.
- Repintado: 1 hora.

## Diluyente.

- Thinner Demarcación 2026.

## Número de manos.

Se recomienda aplicar una sola mano de Imprimante Acrílico en superficies lisas y dos manos en superficies muy porosas.

## Espesor recomendado por capa.

133 micrones (mojado), 20 micrones (seco).

## Envases.

- 1, 4, 16 litros.
- Turril de 200 litros.

## Gama de colores.

Transparente (código 456.002).



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)