



# ADHESIVO SG-1288

FTVEN0500 – 07/17

## COMPOSICION

Fórmula propietaria en base a polímeros sintéticos y coadyuvantes, libre de phtalatos.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION
Aspecto	Ninguna	Líquido viscoso blanco homogéneo
Viscosidad (*)	cps	8.000 – 10.000
pH al 10% y 25 °C	Ninguna	3.5 – 5.5
No Volátiles	%	50 mínimo

(\*) Brookfield RVT, spindle 5, 20 rpm, 25 °C.

## USOS

Cerrado de estuches de cartulinas simples y estucadas, con superficie de baja o nula porosidad, exceptuando cartulinas waterproof.

## APLICACIONES

En máquina automática de baja, mediana y alta velocidad, con dosificación por rueda y/o aplicación manual

Normas Internacionales:

- Los componentes del Adhesivo SG-1288 están aprobados por la FDA como componentes de embalajes para alimentos bajo las condiciones allí establecidas (21 CFR 175.105).
- Adhesivo SG-1288 cumple con los requerimientos establecidos en la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases, en particular lo normado en el Artículo 11 "Niveles de concentración de metales pesados en los envases".

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su envase original bien cerrado.
- Almacenar a temperaturas entre 5 y 30°C.
- Evitar la radiación solar directa.

## PRECAUCIONES GENERALES

- Almacenar lejos del alcance de niños o personas no responsables.
- Almacenar lejos de los alimentos.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- No ingerir.
- No exponer al fuego.

## PRESENTACION

Adhesivo SG-1288 se suministra en:

ENVASE	CONTENIDO NETO ( Kg)
Fibrotambor	100
Tote	1.000

## VIDA UTIL

Usar antes de 6 meses desde la fecha indicada en la etiqueta.

Los datos contenidos en esta hoja informativa se proporcionan de buena fe y de manera voluntaria, Química Italquim Ltda. no se hace responsable por el buen o mal uso de esta información, la cual podría ser incompleta o sufrir variaciones.