



## ECOBOND B-0067

FTVEN01462- 10/20

### COMPOSICION

Fórmula propietaria en base a polímeros sintéticos y coadyuvantes en dispersión acuosa.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION
Aspecto	Ninguna	Pasta blanca homogéneo
pH al 10% en agua	Ninguna	4 – 7
No volátiles	%	32 – 38
Viscosidad a 25 °C (*)	cps	12500 – 13500

(\*) Brookfield RVT, spindle 5, 20 rpm, 25 °C

### USOS

Desarrollado para el pegado de papeles, cartones, cartulina estucada y encuadernación de block, revistas y libros

### APLICACIONES

Se puede aplicar por rodillos o discos, en forma manual con brocha.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su envase original bien cerrado.
- Almacenar a temperaturas entre 15 y 30 °C.
- Un almacenamiento prolongado puede provocar el aumento de la viscosidad y/o sinéresis, lo cual es revertido mediante la agitación del producto, recuperando sus propiedades originales.
- Evitar la radiación solar directa.

### PRECAUCIONES GENERALES

- Almacenar lejos del alcance de niños o personas no responsables.
- Almacenar lejos de los alimentos.
- Evitar el contacto con la piel u ojos.
- Al manipular usar guantes de goma y anteojos protectores
- No ingerir.
- No exponer al fuego.

### PRESENTACION

ECOBOND B-0067, se suministra en:

ENVASE	CONTENIDO NETO (Kg)
Balde	20
Fibrotambor	100

### VIDA UTIL

Usar antes de 6 meses desde la fecha indicada en la etiqueta.

Los datos contenidos en esta hoja informativa se proporcionan de buena fe y de manera voluntaria, Química Italquim S. A. no se hace responsable por el buen o mal uso de esta información, la cual podría ser incompleta o sufrir variaciones.